KARTA TECHNICZNA

BORAMAX
Akryl tynkarski

ZASTOSOWANIE

Jednoskładnikowy akrylowy uszczelniacz na bazie wody, o ziarnistej strukturze, który utwardza się pod wpływem odparowania wody. Tworzy trwałe elastyczne uszczelnienie i służy do uszczelniania i wypełniania pęknięć na szorstkich i stiukowych powierzchniach.
Przylega do większości materiałów budowlanych, takich jak beton, płyta gipsowo-kartonowa, gips, drewno itp.
Znalazł zastosowanie do wypełnianie fug i pęknięć w stiukach i szorstko wykończonych powierzchniach, na przykład ścianach pokrytych tynkiem wapienno-cementowym lub specjalnymi tynkami dekoracyjnymi (np. Tynk antyczny). Do uszczelnień o małych przesunięciach (do 7,5% szerokości spoiny) przy umiarkowanym naprężeniu rozciągającym. Kolor biały.

Produkt został przetestowany i odpowiednio sklasyfikowany:
Uszczelniacz do elewacji do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. EN 15651-1: 2012: Typ F-EXT-INT KLASA: 7,5 P.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ziarnista powierzchnia.
- Łatwy w aplikacji
- Na bazie wody. Słaby zapach
- Bez rozpuszczalników, izocyjanianu i silikonu.
- Dobra odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie.
- Przyleganie do większości podłoży budowlanych.
- Utwardzony produkt można pomalować.
- Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie muszą być czyste od kurzu, luźnych cząstek i oleju. Nieporowate powierzchnie należy oczyścić rozpuszczalnikiem i czystą, niepuszystą bawełnianą szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przez odparowanie, przetrzeć czystą szmatką.
Odciąć gwintowany koniec kartridża i przykręcić dyszę aplikacyjną w celu ukierunkowania szczeliwa. Wytnij gwintowany koniec w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni otwór do aplikacji. Umieść nabój wraz z aplikatorem w pistolecie i napełnij dyszę instalacyjną szczeliwem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu.
Nałożyć szczeliwo na powierzchnie, kilkakrotnie i równomiernie naciskając spust pistoletu i płynnie przeciągając dyszę wzdłuż powierzchni. Po aplikacji wygładzić gumową silikonową szpachelką i usunąć nadmiar materiału. Świeży produkt należy chronić przed skroploną wilgocią.
Zdecydowanie zaleca się pokrycie utwardzonego uszczelnienia odpowiednią farbą, lakierem,tynkiem itp. To gwarantuje jej długowieczność.
Malowany po ostatecznym utwardzeniu. Ostateczny czas utwardzania zależy od warunków otoczenia i wielkości złącza. Wczesne malowanie może powodować pękanie farby.

BORAMAX SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Magazynowa 6, 25-565 Kielce
Tel/fax: +48 41 344 73 92
Tel/fax: +48 41 344 87 67
biuro@seven7.pl

KARTA TECHNICZNA

OGRANICZENIA

Produkt utwardza się poprzez suszenie (odparowanie wody). Wysoka wilgotność, niskie temperatury i duża głębokość spoiny mogą znacznie opóźnić tworzenie się naskórka i utwardzanie.
Nie należy go nakładać na podłoża bitumiczne lub smołowe oraz na materiały, które wyciekają oleje lub plastyfikatory.
Niezalecany do zastosowań w ciągłym kontakcie z wodą.
Nie wolno go stosować w kontakcie z surowymi metalami (ryzyko utlenienia).
Produkt jest kompatybilny z większością systemów malarskich. Ze względu na dużą liczbę dostępnych farb i lakierów zdecydowanie zalecamy test zgodności przed nałożeniem.
Utwardzonego szczeliwa nie można szlifować.
Słaba przyczepność do szkła i niektórych tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Czas tworzenia się naskórka	15 minut
Ciężar właściwy	1,58 g/ml
Temperatura aplikacji	Od + 5°C do + 40°C
Właściwości utwardzonego szczeliwa	
Opór przepływu	0 mm (EN ISO 7390)
Twardość w skali Shore A	Około 20
Zmiana objętości	< 20% (EN ISO 10563)
Odporność termiczna	Od – 30°C do +75°C
Cechy wytrzymałościowe dla spoiny o grubości 2 mm (ISO 37)	
Wydłużenie przy zerwaniu	160%
Wytrzymałość na rozciąganie	1,17 N/mm^2
Moduł przy 100% wydłużeniu	0,16 N/mm^2
Okres trwałości	18 mscy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie	Od 5°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu

Wskazane parametry zostały zmierzone w temperaturze +23 ° C i wilgotności względnej powietrza 50%.

OPAKOWANIA

Kartusz 280ml – 12 sztuk w kartonie – 1440 sztuk na palecie

CZYSZCZENIE

Nieutwardzony akryl można usunąć z rąk i narzędzi wodą lub użyć specjalnych wilgotnych ściereczek. Utwardzony akryl należy najpierw usunąć mechanicznie, a następnie wilgotną szmatką.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Gwarantowany czas przechowywania 18 miesięcy od daty produkcji, przechowywany w

oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturach od +5 ° C do +25 ° C. Unikać zamarzania i temperatur powyżej +25 ° C. Krótkotrwała odporność na zamarzanie, maks. 10 dni w temperaturach powyżej -18 ° C. Odporność na zamrażanie i odmrażanie 7 cykli w temperaturach -18 ° C i +23 ° C, jeden cykl trwa 48 godzin (24 godziny w temperaturze -18 ° C i 24 godziny w temperaturze +23 ° C).

UWAGA

Nieutwardzony produkt może podrażniać oczy i narządy oddechowe. Unikać kontaktu z ustami. Spłukać oczy natychmiast wodą i poszukaj pomocy medycznej. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki (SDS).

Data utworzenia: 13.05.2020 r.

BORAMAX SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Magazynowa 6, 25-565 Kielce

Tel/fax: +48 41 344 73 92
Tel/fax: +48 41 344 87 67
biuro@seven7.pl